

Technisches Merkblatt

MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, als Grundierung für Holz. Für Glasfasertapeten geeignet.
Eigenschaften	Elastisch, matt. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Kreide, Titandioxid, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Glimmer, Talkum, Kieselsäure, dehydrierter Aminosucker, Zitronenöl und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr).
Farbton	Weiß.
Verdünnung	Zum Spritzen mit SVALOS Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293 oder SVALOS Verdünnung Nr. 222.
Verarbeitung	Durch sparsames Streichen oder Rollen (unverdünnt) oder Spritzen (max. 10 % verdünnt), bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Weitere Hinweise auf der Rückseite beachten!
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l unverdünnt reicht für 10 - 15 m ² , d. h. 80 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes auch erheblich ergiebiger. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs darf 50 µm nicht überschreiten.
Dichte	Ca. 1,45 g/ml.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; schleifbar und überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
Reinigung	Werkzeuge gleich nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Lack luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Zitronenöl (d-Limonen). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Notfallnummer: +49 (0)6132-84463 (24h - GBK GmbH)
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Öle in Anbruchgebinden reagieren mit Sauerstoff. Je weniger ÖL noch vorhanden ist, umso mehr. Reste sollen in kleinere Gefäße umgefüllt werden.

Verarbeitungshinweise

MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626

Vorbereitung	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Wenn Holzflächen kleinere Beschädigungen oder Risse aufweisen, sollte man diese mit ANAVO Porenfüller Nr. 628 abspachteln (ggf. vollflächig anwenden).
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Sparsamer Grundanstrich von MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626 mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzauftrag, bei Temperaturen über 15 °C. Anschließend Nachbehandlung mit VINDO Decklack Nr. 629 (glänzend).
Renovierung	Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz. Intakte Altanstriche nach gutem Anschleifen und Prüfung auf Verträglichkeit mit einem 5 - 10 % verdünntem Decklack 629 überstreichen.
Hinweise	<p>MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626 soll sparsam aufgetragen werden. Zu dicke Auftragsschichten können zu Trocknungsverzögerungen und bei Folgeanstrichen zur Rissbildung führen.</p> <p>MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Für evtl. Folgen wie mangelhafte Haftung und Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Produkten anderer Hersteller oder bei anderweitig unverträglichem Voranstrich entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Silikonmasse nicht überstreichen.</p> <p>MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626 mit Zusatz von 5 Vol. % Quarzsand verhindert auf Putz das Durchdringen von Verunreinigungen aus dem Untergrund (z.B. Nikotin- oder abgetrocknete Wasserflecken). Nachfolgend 1 - 2 Anstriche mit DUBRON Natur-Dispersionswandfarben Nr. 412 oder 413 vornehmen.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Februar 2023